



Warmgewalztes Spaltband

Engste Dickentoleranzen ... nach Absprache

Güten, Abmessungen,
Aufmachung

Güten	DD 11 - DD 14	gem. EN 10111
	S 235 JR - S 355 JR	gem. EN 10025
	S 300 MC - S 550 MC	gem. EN 10149 - 2
Abmessungen	Bandbreite ≤ 4 mm	20 mm bis 1490 mm
	Bandbreite > 4 mm	30 mm bis 1490 mm
	Dickenbereich	1,25 mm bis 6,00 mm
	Ringgewichte	max. 20 Kg/mm Bandbreite
	Festigkeit	≤ 750 N/mm ²
	Einsatzringgewichte	30 to

